



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

# MỤC LỤC

TCVN 2277 — 78 ÷ 2278 — 78

TCVN 2081 — 77 ÷ 2089 — 77

HÀ NỘI — 1979

*Cơ quan biên soạn :*

Nhà máy Sơn tổng hợp Hà nội  
Tổng cục Hóa chất

*Cơ quan trình duyệt :*

Cục Tiêu chuẩn  
Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

*Cơ quan xét duyệt và ban hành :*

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 218 KHKT/QĐ ngày 14 tháng 6 năm 1978  
546 KHKT/QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1977

<b>MỰC IN TYPO</b> <b>Yêu cầu kỹ thuật</b>		<b>TCVN</b> <b>2277 - 78</b>
Чернила для печатания Технические требования	Ink for print tipo Requirement technical	Có hiệu lực từ 1-1-1979

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mực in typo sản xuất từ các loại bột màu và dung môi.

2. Các chỉ tiêu chất lượng của mực in typo phải theo đúng những quy định trong bảng.

Tên gọi các chỉ tiêu	Mức theo các màu						
	Đỏ	Vàng hàn xa	Vàng 101	Trắng	Xanh công nhân	Xanh cánh công	Đen
1. Màu sắc	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu
2. Độ nhớt xác định trên nhớt kế Bz - 4, tính bằng giây đo ở $25 \pm 2^\circ \text{C}$ khi pha mực trong dầu diêzen với tỷ lệ 7:3	36-39	38-40	38-40	39-41	39-42	39-42	27-30
3. Độ mịn tính bằng micrô mét không lớn hơn	20	20	20	20	22	22	20
4. Thời gian khô trên kính thử theo TCVN 2087 - 77 tính bằng giờ ở $25 \pm 5^\circ \text{C}$ không lớn hơn	6	6	6	6	6	6	7
5. Độ thấm dầu mặt sau trên giấy in typo số 1	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu

3. Cách lấy mẫu, phương pháp thử, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản phải theo đúng các TCVN 2081 - 77 ÷ TCVN 2089 - 77.