



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

# VẬT LIỆU DỆT VÀ VẢI DỆT THOI

PHƯƠNG PHÁP THỬ

TCVN 1748 - 86 - TCVN 1755 - 86

HÀ NỘI

*Cơ quan biên soạn:*

Viện Công nghiệp dệt sợi  
Bộ Công nghiệp nhẹ

*Cơ quan đề nghị ban hành:*

Bộ Công nghiệp nhẹ.

*Cơ quan trình duyệt:*

Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng  
Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

*Cơ quan xét duyệt và ban hành:*

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số: 65/QĐ ngày 24 tháng 1 năm 1986

## VẬT LIỆU DỆT

điều kiện khí hậu quy định để thử

TCVN  
1748 - 86

Материалы текстильные	Textile materials
Климатические условия	Standard atmosphere
Для испытания	for testing

Có hiệu lực từ 1-7-1987
----------------------------

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1748 - 75.  
Tiêu chuẩn này quy định nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí để thử vật liệu dệt.

2. Điều kiện khí hậu quy định để thử vật liệu dệt:

Độ ẩm tương đối của không khí:  $(65 \pm 2) \%$   
nhiệt độ  $(27 \pm 5)^\circ\text{C}$

3. Dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí không được để thẳng hướng với cửa sổ, cửa ra vào, cửa gió của máy điều hòa không khí và không để ở nơi có tia nắng trực tiếp chiếu vào, mà phải để càng gần nơi đặt dụng cụ thử càng tốt.

4. Ghi kết quả theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí hàng ngày theo bảng dưới đây:

Tên phòng thí nghiệm: . . . . .