

THAN DÙNG ĐỂ NUNG GẠCH NGÓI		TCVN 2734 — 84
Yêu cầu kỹ thuật		
Уголь для обжига кирпичей и черепиц технические требования	Coal for brick and tile calcination. Technical requirements	Có hiệu lực từ 1-1-1985

TCVN 2734—84 được ban hành để thay thế TCVN 2734 — 78.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho than dùng làm nhiên liệu để
nung gạch ngói.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng làm nhiên liệu nung gạch ngói
được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau:

Cỡ hạt, mm	A ^k , %		W ^{lv} , %	
	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình	Không nhỏ hơn
0—15	30,0	40,0	7,5	11,5

Chú thích: Đối với lò vòng, được phép sử dụng than có độ tro khô
(A^k) không lớn hơn 35%.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất
lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 — 75;
- Xác định độ tro khô (A^k) theo TCVN 173 — 75;
- Xác định độ ẩm làm việc (W^{lv}) theo TCVN 178—75.