

THAN DÙNG CHO SẢN XUẤT ĐÁT ĐÈN		TCVN 3955-84
Yêu cầu kỹ thuật		
Уголь для производства карбидкальция	Coal for the manufacture of calcium carbide.	Có hiệu lực từ 1-1-1985
Технические требования	Technical requirements	

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than dùng cho sản xuất đất đèn bằng phương pháp hồ quang.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng cho sản xuất đất đèn được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau:

Cỡ hạt, mm	Tỷ lệ dưới cỡ, %	$A^k, \%$		$w^{lv}, \%$		$S_c^k, \%$
	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình
6-15	15,0	6,0	8,0	3,5	5,5	0,5
0-15		6,0	8,0	7,5	11,5	0,5

Chú thích: Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chỉ dùng để tham khảo

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693-75;
- Xác định độ tro (A^k) theo TCVN 173-75;
- Xác định độ ẩm (w^{lv}) theo TCVN 172-75;
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (S_c^k) theo TCVN 175-75