

**THAN DUNG LÒ VÒNG SẢN XUẤT
GẠCH CHỊU LỬA SẠMỐT B VÀ C**

**TCVN
3952 - 84**

Yêu cầu kỹ thuật

Уголь для круговой печи производящей огнеупорных шамотных кирпичей в и с. Технические требования	Coal for the calcination of B and C fire bricks in round ovens. Technical require- ments.
--	---

**Có hiệu lực
từ 1-1-1985**

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than cho các lò sản xuất gạch chịu lửa samốt B và C được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau :

Cỡ hạt, mm	A ^k , %		W ^{lv} , %		S _c ^k , %
	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình
0 - 10	15	17	7,5	11,5	0,5

Chú thích : Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chỉ dùng để tham khảo.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau :

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 - 75;
- Xác định độ tro (A^k) theo TCVN 173 - 75;
- Xác định độ ẩm (W^{lv}) theo TCVN 172 - 75;
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (S_c^k) theo TCVN 175-75