

THAN CHO Lò RÈN THỦ CÔNG		TCVN 4308 — 86
Yêu cầu kỹ thuật		
Уголь для кузнечных печей Технические Требования	Coal for forge process. Technical Requirements	Có hiệu lực từ 1-1-1988

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than cục dùng để đốt trong các lò rèn thủ công.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than cục đưa vào lò, được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau:

Cỡ hạt, mm	Tỷ lệ dưới cỡ % không lớn hơn	A ^k , %		W ^{lv} , %		V ^{ch} , %		S _c ^h , % trung bình
		trung bình	không lớn hơn	trung bình	không lớn hơn	trung bình	không lớn hơn	
15-50	20	25	27	7	9	5,5	8	0,8

Ghi chú: Các chỉ tiêu hàm lượng chất bốc cháy và hàm lượng lưu huỳnh chung khô chỉ để tham khảo

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Việc lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 — 86;
- Xác định độ tro khô (A^k) theo TCVN 173—75;
- Xác định độ ẩm của mẫu làm việc (W^{lv}) theo TCVN 172—75
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung khô (S_c^h), theo TCVN 175—86;
- Xác định tỷ lệ dưới cỡ theo TCVN 1307 — 86;
- Xác định hàm lượng chất bốc cháy (V^{ch}) theo TCVN 174—86.